

# Couché Suzano® Fit Silk



**Descrição**  
 Description  
 Papel couché com brilho e revestido em ambos os lados.  
 Gloss paper coated on both sides.

**Principais Usos**  
 Main Uses  
 Revistas, folders, mala-direta, catálogos e outros materiais editoriais e promocionais.  
 Magazines, folders, direct mail, catalogs and other editorial and promotional materials.

Gramatura / Grammage	Norma Ref.	Unidade	70		80		90		115		130	
			N	T	N	T	N	T	N	T	N	T
Gramatura / Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	70	± 2,8	80	± 3,2	90	± 3,6	115	± 4,6	130	± 5,2
Espessura / Thickness	ISO 534	µm	61,5	± 3,0	71	± 3,6	79	± 4,0	107	± 5,5	118	± 6
Umidade / Moisture	TAPPI 412	%	4,8	± 1,2	4,8	± 1,2	4,8	± 1,2	4,8	± 1,2	4,8	± 1,2
Brilho 75° / Gloss 75°	ISO 8254	%	27	± 3	27	± 3	27	± 3	27	± 4	27	± 4
Opacidade / Opacity	ISO 2471	%	89,5	MIN 87,5	92	MIN 90	94	MIN 90	96,5	MIN 94,5	96,5	MIN 94,5
Alvura ISO (C / 2°) / ISO Brightness (C / 2°)	ISO 2470	%	86	MIN 84	86	MIN 84	86	MIN 84	86	MIN 84	86	MIN 84

N = Nominal

T = Tolerância / Tolerance

Norma Ref. = Norma de referência

Standard = Reference method

- **Unidade de fabricação / Mill: LIMEIRA**
- **Condições de ensaios: 23°C / 50% UR (de acordo com a ISO 187). Tolerâncias: baseadas em 95% do intervalo de confiança, aplicadas para média da bobina ou pallet. Para verificação, a média deve ser calculada em 5 medições de amostras escolhidas aleatoriamente no pallet/bobina. Deverá estar dentro do limite especificado ao menos 19 dos 20 pallets/bobinas analisados.** / Test climate conditions: 23°C / 50% RG (according to ISO 187). Tolerances: based upon 95% confidence limits, apply to reel/pallet average. In order to verify, reel/pallet average should be based on 5 single measurements randomly sampled within the reel/pallet. These averages will be for at least 19 of 20 reels/pallets within the specification limits.
- **Reservamo-nos o direito a alterações / We reserve the right to change.**
- **Para aplicações diferentes das citadas acima, entrar em contato com a Suzano.** / For applications other than those mentioned above, contact Suzano.

REFERÊNCIA: EP.11.02.0043  
 EMISSÃO: Israel Prado – 06/03/2023  
 VALIDADE: 06/03/2024



The mark of responsible forestry

# Couché Suzano® Fit Gloss



**Descrição**  
Description  
Papel couché com brilho e revestido em ambos os lados.  
Gloss paper coated on both sides.

**Principais Usos**  
Main Uses  
Revistas, folders, mala-direta, catálogos e outros materiais editoriais e promocionais.  
Magazines, folders, direct mail, catalogs and other editorial and promotional materials.

Gramatura / Grammage	Norma Ref. Standard	Unidade Unit	70		80		90		115		130	
			N	T	N	T	N	T	N	T	N	T
Gramatura / Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	70	± 2,8	80	± 3,2	90	± 3,6	115	± 4,6	130	± 5,2
Espessura / Thickness	ISO 534	µm	56	± 2,8	65	± 3,2	74	± 3,7	98	± 5	107	± 5
Umidade / Moisture	TAPPI 412	%	4,5	± 1,2	4,5	± 1,2	4,5	± 1,2	4,5	± 1,2	4,5	± 1,2
Brilho 75° / Gloss 75°	ISO 8254	%	50	± 3	50	± 3	50	± 3	50	± 4	50	± 7
Opacidade / Opacity	ISO 2471	%	89,5	MIN 87,5	92	MIN 90	93	MIN 91,5	96,5	MIN 94,5	96,5	MIN 94,5
Alvura ISO (C / 2°) / ISO Brightness (C / 2°)	ISO 2470	%	86	MIN 84	86	MIN 84	86	MIN 84	86	MIN 84	86	MIN 84

N = Nominal

T = Tolerância / Tolerance

Norma Ref. = Norma de referência

Standard = Reference method

- **Unidade de fabricação / Mill: LIMEIRA**
- **Condições de ensaios: 23°C / 50% UR (de acordo com a ISO 187). Tolerâncias: baseadas em 95% do intervalo de confiança, aplicadas para média da bobina ou pallet. Para verificação, a média deve ser calculada em 5 medições de amostras escolhidas aleatoriamente no pallet/bobina. Deverá estar dentro do limite especificado ao menos 19 dos 20 pallets/bobinas analisados.** / Test climate conditions: 23°C / 50% RG (according to ISO 187). Tolerances: based upon 95% confidence limits, apply to reel/pallet average. In order to verify, reel/pallet average should be based on 5 single measurements randomly sampled within the reel/pallet. These averages will be for at least 19 of 20 reels/pallets within the specification limits.
- **Reservamo-nos o direito a alterações / We reserve the right to change.**
- **Para aplicações diferentes das citadas acima, entrar em contato com a Suzano. / For applications other than those mentioned above, contact Suzano.**

REFERÊNCIA: EP.11.02.0041  
EMISSÃO: Israel Prado – 06/03/2023  
VALIDADE: 06/03/2024

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
BUREAU VERITAS  
Certification



The mark of  
responsible forestry