

Ficha Técnica

Planchas CTP Thermal

Con Proceso

Plancha Positiva

Diseñada para impresión offset comercial, apta para tintas convencionales y UV

PIX

insumos gráficos

Características del Producto

Sensibilidad	Láser 830 nm
Energía exposición	100-120 mj/cm
Resolución	1-99 % a 400 lpi
Tramas	AM - FM
Tiraje	150.000 copias , de acuerdo a condiciones óptimas
Almacenaje	Temperatura <30°, Humedad 40 - 80%, mantener lejos de la radiación solar
Luz de Seguridad	No necesaria
Revelador	Universal
Tiempo	20 a 25 seg
Temperatura	24+-3C°

Cuidados

- Evitar tocar emulsión directamente
- Siempre usar hojas protectoras



SERVICIO AL CLIENTE
+562 2387 1000



Una marca 



Visita nuestro sitio corporativo
www.dipisa.cl

Ficha Técnica

Planchas CTP Thermal

Sin Proceso

Plancha Negativa

Diseñada para impresión offset comercial,
apta para tintas convencionales y UV.

PIX

insumos gráficos

Características del Producto

Sensibilidad	Láser 800 a 850nm
Energía exposición	110-150 mj/cm
Resolución	1-99 % a 200 lpi
Tramas Estocásticas	AM - FM
Tiraje	200.000 copias tintas convencionales, 30.000 tintas UV (óptimas condiciones de prensas)
Almacenaje	Temperatura <30°, Humedad 40 - 80%, mantener lejos de la radiación solar
Luz de Seguridad	Cuidar de exponer prolongado tiempo a luz blanca
Revelador	Universal

Cuidados

- Evitar tocar emulsión directamente
- Siempre usar hojas protectoras
- Evitar contacto con tintas antes del agua



SERVICIO AL CLIENTE
+562 2387 1000



Una marca 



Visita nuestro sitio corporativo
www.dipisa.cl